



NATURHAUS Lasure Transparente/Couvrante NC

(Nouvelle composition)

Information produit:	Les NATURHAUS Lasures nc produisent une couche de surface protectrice transparente ou couvrante en intérieur et à l'extérieur. Avec des épaisseurs de couche dépassant 80 µm on obtient une résistance remarquable contre les intempéries. Cette épaisseur globale de la couche séchée doit être atteinte pour les pièces structurales. Les surfaces de NATURHAUS Lasures transparentes ou couvrantes nc propres peuvent être rénovées par application sans polissage préliminaire. Les surfaces sont conformes à la norme DIN EN 71-3 pour la « sécurité pour jouets d'enfants » et répondent aux exigences de l'institut pour la technique des fenêtres de Rosenheim.			
Composition:	Standolie de l'huile de lin et de l'huile de bois, ester résinique de colophane, huile d'orange distillée, isoparaffines, bentonite et des siccatifs sans plomb (acides gras ramifiés, mélange de sels de calcium, cobalt et zirconium) comprenant moins de 0,1 % d'acide gras de cobalt. Les vernis colorés comprennent en plus des pigments minéraux et des pigments terreux dans des proportions variables.			
Traitement précédent:	NATURHAUS Imprégnation design (article n° 00202), NATURHAUS Imprégnation design anti-bleu (article n° 10208),			
Coloration:	Les NATURHAUS Lasures nc sont disponible en plusieurs couleurs qui peuvent être mélangées entre-elles (voir cartes des couleurs). Les matières premières sont des terres naturelles et des pigments minéraux. Des charges différentes des mêmes tons de couleur pourraient conséquemment présenter dans des cas exceptionnels des déviations de couleur. Attention : la lasure nc naturel blanc couvrant tend au jaunissement à l'obscurité en l'absence de lumière du jour !			
Mode d'emploi:	Appliquer NATURHAUS Lasure nc transparente ou couvrante non-dilué, après l'avoir bien remué, au pinceau, au pistolet ou au rouleau. Dans le cas d'une application au pistolet filtrer dans un tamis fin. Afin de réaliser une protection suffisante contre les ultraviolets on doit appliquer à l'extérieur une première couche complète de vernis à bois pigmenté NATURHAUS. NATURHAUS Lasure nc incolore (article n° 03001) n'est donc pas convenable pour le premier traitement à l'extérieur. On doit appliquer les couleurs couvrantes au moins deux fois, les couleurs transparentes au moins trois fois. Si on utilise une technique de vaporisation à chaud appropriée (p. ex. mk-Airtherm), une application double suffit. Respecter les temps de séchage avant chaque application, et le cas échéant procéder à un polissage intermédiaire à une granulation de 220. L'épaisseur de couche de vernis séché doit dépasser 80 µm. La teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Nettoyer les outils de travail au NATURHAUS Dilution pour système mixte (article n°10505). Procéder à une touche d'essai avant chaque application sur une surface inconnue. Il revient à l'utilisateur de procéder régulièrement au contrôle et à la rénovation de l'enduit.			
Temps de séchage:	Env. 6 -12 h en extérieur selon le temps.			
Propriétés physiques:	Densité 0,90 - 0,97 g/ml, viscosité 17 - 25 s (ISO 2431, 4 mm).			
Pouvoir couvrant:	par couche 10-16 m²/l (correspondant à 60 - 80 ml/m²) selon la nature de la surface et de l'application.			
Stockage:	Peut être stockée pendant 2 ans au moins en emballage d'origine bien fermé et à l'abri du gel.			
Étiquetage :	 Inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.			
Précautions d'emploi et de manipulation:	Risque d'inflammation spontanée. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'huile, trois jours dans un récipient en matière plastique rempli d'eau. Des chiffons avec des résidus secs peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou être incinérés. Ne pas utiliser dans des cabines de pistolage ou devant des bouches de captage où on traite avec des laques conventionnelles. Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité. Porter des gants appropriés. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles- ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Respecter la fiche de données de sécurité.			
Réf. Article:	03001, 13020 - 13570			
Conditionnement:	750 ml fer blanc	2,5 l fer blanc	10 l fer blanc	25 l fer blanc

Cette notice est publiée à des fins de consultation et est basée sur des recherches précises selon l'état actuel de la technique. Toutes les données concernant l'aptitude, la manipulation et l'utilisation de nos produits, toutes les recommandations techniques et autres données sont indiquées en bonne conscience et au mieux de nos connaissances actuelles, elles ne dispensent pas le client ou l'utilisateur de procéder à ses propres vérifications et essais. Nous ne saurions être tenus responsables qu'en cas de malveillance ou de grossière négligence de notre part. (Version 001 / mars 2012)